

ENECON® NEWS



Odporność Chemiczna Produktów ENECON [Wyciąg]...

Substancja Chemiczna	DurAlloy SpeedAlloy	CeramAlloy CP+ CeramAlloy CL+	CHEMCLAD SC	CHEMCLAD XC	DuraQuartz
Aceton	D	D	NZ	D	D
Alkohol Etylowy	Z	Z	Z	Z	Z
Alkohol Izopropylowy	Z	Z	Z	Z	D
Alkohol Metylowy	D	D	D	D	D
Alkohol Propylowy	Z	Z	Z	Z	D
Benzyna	Z	Z	Z	Z	Z
Butanol	Z	Z	Z	Z	D
Butyl Cellosolve	Z	Z	Z	Z	Z
Chlorek Potasu	Z	Z	Z	Z	Z
Chlorek Sodu	Z	Z	Z	Z	Z
Chlorek Wapnia	Z	Z	Z	Z	Z
Chloroform	D	D	NZ	D	D
Etylometyloketon (M.E.K)	D	D	NZ	D	D
Fenol	NZ	NZ	NZ	D	NZ
Glikol Etylenowy	Z	Z	Z	Z	Z
Heksan	Z	Z	Z	Z	Z
Heptan	Z	Z	Z	Z	Z
Ksylene	Z	Z	D	Z	Z
Kwas Azotowy... 0 - 10%	Z	Z	D	Z	D
Kwas Azotowy...10 - 20%	D	D	D	Z	D
Kwas Chlorowodorowy... 0 - 10%	Z	Z	Z	Z	Z
Kwas Chlorowodorowy...10 - 20%	D	D	Z	Z	D
Kwas Fosforowy... 0 - 5%	Z	Z	D	Z	Z
Kwas Fosforowy... 5 - 10%	D	D	D	Z	D
Kwas Fosforowy... 0 - 20%	D	D	D	Z	D
Kwas Fosforowy...20 - 50%	NZ	NZ	NZ	Z	NZ
Kwas Mlekowy	D	D	D	Z	D
Kwas Octowy...0 - 5%	Z	Z	D	Z	Z
Kwas Octowy...10 - 20%	D	D	NZ	D	D
Kwas Octowy...5 - 10%	Z	Z	Z	Z	D
Kwas Siarkowy... 0 - 10%	Z	Z	Z	Z	Z
Kwas Siarkowy...10 - 20%	D	D	Z	Z	Z
Kwas Siarkowy...20 - 50%	NZ	NZ	Z	Z	Z
Kwas Siarkowy...50 - 98%	NZ	NZ	NZ	Z	NZ
Nafta	Z	Z	Z	Z	Z
Nafta Oczyszczona	Z	Z	Z	Z	Z
Olej Mineralny	Z	Z	Z	Z	Z
Olej Napędowy	Z	Z	Z	Z	Z
Olej Transformatorowy	Z	Z	Z	Z	Z
Paliwo Lotnicze	Z	Z	Z	Z	Z
Płyn Hamulcowy	Z	Z	Z	Z	Z
Ropa Naftowa	Z	Z	Z	Z	Z
'Skydrol'	Z	Z	D	Z	Z
Tanina	D	D	D	Z	Z
Tetrachlorometan	D	D	D	D	D
Toluen	D	D	NZ	Z	D
Trichloroetylen	D	D	NZ	D	D
Wodorotlenek Amonu... 10%	Z	Z	Z	Z	Z
Wodorotlenek Amonu... 30%	D	D	Z	D	Z
Wodorotlenek Sodu... 0 - 50%	Z	Z	Z	Z	Z

UWAGA: 'Z' =Znakomite; 'D' = Dobre; 'NZ' = Nie Zalecane.